

PRIMEX PVC 440

Cloruro de polivinilo para elaboración de termoplásticos

PRIMEX PVC 440 es una resina de PVC tipo homopolímero elaborada por el proceso de polimerización en suspensión. Tiene un peso molecular medio, se caracteriza por su excelente desempeño en máquina. Clasificación ASTM D 1755.

Aplicación	Rígido	Plastificado
Películas y Láminas	○	
Piso	○	
Otros	●	
Perfilería y Tubería	●	
Sellos		
Recubrimientos Textiles		
Cable y Alambre		

● Recomendado ○ Factible ■ Aditivo

Propiedad	Método	Unidad	Valor *1
Valor K	DIN EN ISO 1628-2	-	66
Viscosidad inherente (VI)	ASTM D 1243-95	-	0,90
Densidad Aparente	ASTM D 1895-96 (A)	g/L	≥ 550
Tamaño de partícula - a través de malla #40	ASTM D 1921-96	%	100
Tamaño de partícula - a través de malla #200	ASTM D 1921-96	%	≤ 4
Volátiles	ASTM D 3030-11	%	≤ 0,5
Absorción de Plastificante	ASTM D 3367-13	cm ³ /g	≥ 0,18
Contenido de Monómero Cloruro de Vinilo residual	ASTM D 3749-13	mg/kg	≤ 3

*1: Los datos dados son valores indicativos no válidos como especificación

Suministramos este producto con la antigua denominación de producto PVC 440.

Version 10|2022

PRIMEX PVC 440

Procesamiento y Aplicación

PRIMEX PVC 440 es una resina de peso molecular medio que ofrece buenas propiedades mecánicas en los productos elaborados y excelente desempeño durante su procesamiento.

Sus aplicaciones incluyen:

- Tubos rígidos
- Persianas
- Perfiles rígidos y espumados
- Adhesivo
- Ventanas, revestimientos, cubiertas
- Marco de filtros

Los métodos de procesamiento incluyen:

- Extrusión
- Moldeo por Inyección
- Moldeo por Soplado

Embalaje, Entrega

Bolsas de papel multicapa de 25 kilos (kg), bolsas plásticas 25 kilos (kg), supersacos de 650, 860, 1250 y 1350 kilos (kg), carro tolvas y sea bulk

Almacenamiento

Las condiciones de almacenamiento recomendadas para el material son:

- Ambiente seco
- No cerca a fuentes de calor directas o indirectas

Vida útil/Tiempo de Caducidad

Según la experiencia disponible, el PVC puede ser almacenado casi sin restricciones y puede ser usado durante meses o varios años si se almacena correctamente. Recomendamos el consumo dentro de un año después de la entrega.

Seguridad

Por favor consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) actual para conocer las precauciones de seguridad necesarias para la manipulación

Notas Generales

Para mayor información y asesoría, por favor contacte a nuestro servicio técnico en Technical-Service.LATAM@vestolit.com o con nuestros representantes.