

HOJA TÉCNICA

Descripción

Compuesto semi-rígido en color cristal de tonalidad azul

Aplicación

Fabricación de cintas de seguridad, sellos de tapas y promociones, entre otras, que contengan varias unidades.

Sector

PELÍCULAS

Forma

Granulado

Empaque

Bolsas plásticas de 25 kg

Proceso de Producción

Extrusión soplado

PROPIEDADES

Color Valor L Gránulo

Min Max
50,00 55,00

NORMA

P-COM-01-10

Color Valor A Gránulo

3,00 6,00

P-COM-01-10

Color Valor B Gránulo

-14,00 -10,00

P-COM-01-10

Gravedad Específica

1,32 1,36

ASTM D 792

Estabilidad Térmica Dinámica @ 187°C, min

25,00 35,00

NTC 1880 Método B

Temperatura del Compuesto Fundido, °C

161,00 167,00