

HOJA TÉCNICA / TECHNICAL DATA**ECOLVIN® E67****DATOS DEL PRODUCTO / PRODUCT DATA**

Es una resina de PVC tipo homopolímero de medio peso molecular producida por MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S. con TECNOLOGIA HYBRIDA®, patentada por OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION. Los plastisoles elaborados con esta resina, con un nivel de plastificación medio, presentan media viscosidad y desarrollan un comportamiento pseudoplástico a bajas ratas de corte y dilatante a altas ratas de corte. La resina ECOLVIN® E67 se dispersa fácilmente en los plastificantes permitiendo de esta forma una liberación eficiente del aire atrapado durante el mezclado. La resina ECOLVIN® E67 se recomienda en la producción de espumas gruesas con alta relación de espumado.

ECOLVIN® E67 is a medium molecular weight homopolymer paste PVC resin, produced by MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S with OxyChem's patented HYBRID® Technology. At medium plasticizer levels, pastes made with this resin will exhibit medium viscosity, pseudoplastic flow at low shear rates and dilatancy at high shear rates. This resin is easily dispersed in plasticizers, and allows for an efficient removal of the air entrapped during the mixing operation. ECOLVIN® E67 is highly recommended for the manufacture of thick and high blow ratio foams.

USOS COMUNES / COMMON USES

- Capa espumada de los pisos vinílicos.
 - Capa espumada de cueros sintéticos automotrices y general.
 - Adhesivos en la producción de cueros sintéticos.
 - Empaquetaduras vinílicas espumadas.
 - Tapetes vinílicos anti-fatiga.
 - Resina de mezcla para lograr viscosidades intermedias.
-
- *Cushioned vinyl flooring foam layers.*
 - *Synthetic leather foam layers.*
 - *Laminating adhesives for synthetic leather.*
 - *Vinyl foam gaskets*
 - *Antifatigue walking floor mats.*

CARACTERISTICAS ESPECIALES / ESPECIAL CHARACTERISTICS

- Buena protección al sobre-espumado.
 - Espumas con estructura de celdas finas y homogéneas.
 - Espumas de color blanco con buena resiliencia.
 - Alta relación de espumado.
 - Excepcional aceptación de altos niveles de rellenos y resinas de mezcla, sin deteriorar las características de la espuma vinílica.
-
- *Good overblow protection.*
 - *Foams with a fine and homogeneous cell structure.*
 - *Exceptionally white foams with good resilience.*

HOJA TÉCNICA / TECHNICAL DATA**ECOLVIN® E67**

- *High blow ratio foams.*
- *Exceptional tolerance to filler and blending resin loading.*

Propiedades <i>Properties</i>	Norma <i>Test Method</i>	E67
Valor K <i>K value</i>	P-HOM 03-10	67 ± 1
Viscosidad relativa, 1% en Ciclohexanona <i>Relative viscosity ciclohexanone 1%</i>	P-HOM 03-10	2,20-2,32
Viscosidad Brookfield, 20 r.p.m., poises (1) <i>Brookfield viscosity, 20 rpm,poise,(1)</i>	P-HOM 03-02	70-150
Viscosidad Severs, 80 psi, poises(1) <i>Severs viscosity, 80 psi. poise,(1)</i>	P-HOM 03-03	300 Máx.
Volátiles, % <i>Volatile content, %</i>	P-HOM 03-05	0,5 Máx.
MVC residual, ppm <i>Residual VCM, ppm</i>	ASTM D 3749	1,0 Máx.
Viscosidad del plastisol <i>Paste viscosity</i>		Media <i>Medium</i>
Comportamiento reológico <i>Rheology behavior</i>		Dilatante <i>Dilatant</i>
Estabilidad en la viscosidad <i>Paste shelf life</i>		Buena <i>Good</i>

(1) Fórmula: Resina / Resin 100 pcr, DOP 60 pcr.

Importante: Esta información es una presentación del producto y de sus usos recomendados, preparada por personal técnico con lo mejor de nuestros conocimientos, pero no representa una garantía. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas de desempeño para determinar si el producto es útil para sus propósitos particulares.

Important: The information above is merely an introduction on the product and its recommended uses. It was prepared by technical personnel with the best of our knowledgebut it may not be considered a warranty. Users should perform their own test to assure the suitability of this product for their own particular purposes.

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO / PACKAGING AND STORAGE

La resina ECOLVIN® E67 está disponible en bolsas multicapas de papel de 25 kilos, 50 libras y súper sacos de 907,2 Kg. máximo. Esta resina siempre debe almacenarse en su empaque original, en lugares secos, frescos y con buena ventilación, y protegidas de radiación solar. Con el propósito de evitar excesiva compactación de la resina durante su almacenamiento, no se recomienda almacenar más de dos estibas una encima de la otra. Aunque las resinas

HOJA TÉCNICA / TECHNICAL DATA**ECOLVIN® E67**

vinílicas son auto-extinguibles, no soportan combustión, ellas pueden generar fuego si son continuamente expuestas a contacto con llama abierta. Es por esto que se recomienda protegerlas de llamas abiertas, de otras fuentes de calor y mantener adecuadamente un espacio apropiado entre ellas.

ECOLVIN® E67 is available in 25 kg and 50 pounds multi-layer paper bags, and 907,2 kg super sacks. It should always be stored in their original package, in a dry, cool place with good ventilation, and protected from prolonged sun light exposures. In order to avoid undesirable resin compaction, it is not recommended stacking pallets more than two high. Although vinyl resins by themselves will not support combustion, they will burn if continuously exposed to an open flame. It is, therefore, recommended to keep them away from heat sources.

SERVICIO TECNICO / TECHNICAL SUPPORT

Por favor contacte el Departamento de Servicio Técnico de Mexichem Resinas Colombia llamando al teléfono: +57 (5) 6723150 Cartagena de Indias - Colombia - Sur América.

Please contact Mexichem Resinas Colombia's Technical Department at telephone +57 (5) 6723150 Cartagena de Indias - Colombia, South America.

ANUNCIO PREVENTIVO DE NO RESPONSABILIDAD: La información aquí publicada está basada en la experiencia general y es dada con suficiente confiabilidad sin que implique ninguna garantía.

IMPORTANT: *The information herein is based on general experience and given in good faith without implying any guarantee.*

Mexichem Resinas Colombia S.A.S.**Oficinas / Sales Offices :**

Autopista Sur # 71 - 75, Conmutador / Phone (571) 7825060- 6513600 - Fax: 6211500 - 6229117 -

Apartado Aéreo / P.O. Box : 14456 / Bogotá D.C. - Colombia.

Planta / Plant: Mamonal Km. 8 - Teléfono / Phone: (575) 6723150 - Fax: 6685111 -

Apartado Aéreo / P.O. Box: 1707 / Cartagena de Indias - Colombia.